



中华人民共和国国家标准

YY/T 1503—2016

试验方法

Implants for surgery—Test method for determining the bending fatigue characteristics of metallic bone plates
外科植入物—测定金属骨板弯曲疲劳特性的试验方法

前　　言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

SC 101 负责起草单位：国家食品药品监督管理总局医疗器械质量监督司

本标准主要起草人：董双鹏 张述 汪丙耀 陈长胜 倪庄仁

试验方法

1 范围

接骨板提供弯曲疲劳性能评价方法。

本标准适用于骨科内固定用接骨板。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

疲劳寿命 fatigue life

3.2

最大弯矩 maximum moment

载荷循环中所施加的最大的弯矩。

3.3

最小弯矩 minimum moment

载荷循环中所施加的最小的弯矩。

正值。相应的，产生压向应力的视为负值。

3.4

M-N 图 M-N diagram

最大弯矩-规定的失效点的循环次数的坐标曲线图。

3.5

R 比 R-ratio

疲劳循环中载荷参数最小值和最大值的代数比。

注：在本试验方法中 R 比定义为：

$$R \text{ 比} = \frac{\text{最小弯矩}}{\text{最大弯矩}}$$

YY/T 1503—2016

3.6

N 次循环后的中值疲劳强度 median fatigue strength at N cycles

3.7

终止次数 runout

针对具体样品预先设定的试验停止时的循环次数。该样品不再做进一步的试验。如果试验目
定 N 次循环时的疲劳强度。终止次数通常规定为 N 次循环。

4 试验方法概述

7 试验样品和取样

告中应注明所有与成品的偏差。

7.2 根据 GB/T 24629,对于已经植入过的或为方便植入而塑形(重新成形)的方法,不可作为试验样品。

7.3 行疲劳寿命试验的接骨板至少需要 3 件样品。一个简

单弯曲曲线要在 3 种荷载水平下进行 3 次重复试验。在理想情况下,在这种基本上进

行了 3 次重复试验以增加该结果信息的统计学意义。

7.4 M-N 图试验:在给定最大弯矩的条件下,进

行 M-N 图及其对应的疲劳强度试验。每种条件下分别进

行 3 次重复试验以增加该结果信息的统计学意义。

7.5 疲劳强度试验:在给定的弯曲条件下,进

行 3 次重复试验以增加该结果信息的统计学意义。



各种方法可用来估算疲劳寿命。不同级别的疲劳试验，疲劳数据的推算方法应根据具体情况而定。
率等。

6.3 如果研究的目的是确定 10^6 次循环的疲劳强度，建议将采用可接受的技术手段确定的疲劳强度定为中值疲劳极限(50%存活率)。

10 报告

报告中应包含如下信息：

- a) 接骨板的生产厂商；

参 考 文 献

[1] GB/T 10623 金属材料 力学性能试验术语

[2] ASTM E 1070, Guide for evaluating data acquisition systems used in cyclic fatigue and low cycle fatigue testing, 2008.

[3] ASTM F 292—2008, Standard specification and test method for metallic bone plates and implants.

学兔兔 www.bzfxw.co

503—2016

YY/T 1503—2016

中华人民共和国医药
行业标准

外科植入物 金属接骨板弯曲疲劳性能

试验方法

YY/T 1503—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂 印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字

2017年5月第一版 2017年5月第一次印刷

书号: 155066 · 2-31493 定价 18.00 元



YY/T 1503-2016